



## Zeer waterdoorlatend beddingsplit

### Specificatie:

Tuffgrit is een waterdoorlatend gebroken aggregaat/split dat geschikt is voor ongebonden verhardingsconstructies met bestratingselementen en/of tegels. tuffgrit voldoet aan de eisen van BS7533-13 en önorm RVS-08.18.01. tuffgrit is economisch in gebruik en geschikt voor toepassingen met een zware verkeersbelasting en een lange levensduur. tuffgrit-aggregaat is speciaal gemengd voor een optimale haakweerstand van hoekige deeltjes (interlock), wat leidt tot een langere levensduur en verbeterde duurzaamheid.

### Toepassing:

Zie voor gedetailleerde instructies de methodeverklaring die beschikbaar is op [www.tuffbau.com](http://www.tuffbau.com).

Bestratingselementen moeten worden gelegd op een bed van een mengsel van tuffgrit beddinggranulaat met een laagdikte tussen 40 en 60 mm tot het vereiste niveau. Extra vibrerende trilplaatverdichting kan worden gebruikt. Bestrating kan worden gevoegd met behulp van gestabiliseerd zand, een duurzame zelfherstellende voegvuller die is ontworpen om bestand te zijn tegen mechanische reiniging, matige tot zware belasting en weersinvloeden.

### Waterdoorlatendheid:

tuffgrit is waterdoorlatend en vrijelijk drainerend

### Opslag:

Onbepaald, geen vereiste om droog te worden gehouden

### Verpakkingen:

25kg zakken, bigbags (ca. 1700 kg), bulk

### Gezondheid en veiligheidsbepalingen:

zie [www.tuffbau.com](http://www.tuffbau.com)

## Technische gegevens

Kleur	Grijs
Verpakking	25kg zakken, bigbags (ca. 1700 kg), bulk
Grootte van het granulaat	2-6 mm
Pakketten per pallet	48 zakken à 25kg 1 Bigbag
Ongecompacteerde dichtheid	1.553 t/m <sup>3</sup>
Gecompecteerd dichtheid	1.733 t/m <sup>3</sup>
Sorteringscategorie	Gc85 - 15
Gebroken deeltjesindex	C90 / 3
Vormindex	Sl20
Schilferindex	FL14
LA Slijtcoëfficiënt	LA20
Slijtvastheid (Micro Deval)	MDE15
Wateropname	WA241

Technische specificaties in overeenstemming met BS EN 13424:2002+A1:2007

Gebroken aggregaat/split voor ongebonden modulaire bestratingsconstructies die voldoen aan de vereisten van BS7533-13:2009 en ONORM RVS-08-18-01.



# tuffbau®

Hoogwaardige natuurlijke  
bestringsmortels

P.O. Box 716  
5201AS

's-Hertogenbosch  
Nederland

+31 (0) 73 80 80 888